

Produktinformation

Bayoxide® E IN 30

Beschreibung

Typ	Technisches Oxid		
Lieferform	Granulat		
Chemische Bezeichnung	Synthetisches Eisenhydroxidoxidgelb α - FeOOH		
CAS-Nr.	51274-00-1		
REACH Registriernummer	01-2119457554-33-0000		

Spezifizierte Technische Daten

Technische Daten	min	max	Prüfmethode
Fe ₂ O ₃ -Gehalt [%]	70		Nr. 036 ⁴¹
Schüttdichte [g/cm ³]	0,70	0,90	in Anlehnung an DIN EN ISO 787-11:1995
Spezifische Oberfläche (BET) [m ² /g]	250		ISO 9277:2003
Wasserlösliche Anteile [%]		2,0	in Anlehnung an DIN EN ISO 787-3:2000
Feuchte [%]		20	DIN EN ISO 787-2:1995
Siebanalyse < 0,315 mm [%]		10	Nr. 039 ⁴¹
Siebanalyse > 2,0 mm [%]		5,0	Nr. 039 ⁴¹

Informative Technische Daten (Richtwerte)

			Prüfmethode
α - FeOOH Gehalt [%] ⁵³	>	98	Informationen zur Eisenoxidbestimmung ⁴¹
Dichte [g/ml]	~	4,0	DIN EN ISO 787-10:1995

⁴¹ Erhältlich bei LANXESS Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Liquid Purification Technologies,
mailto: lewatit@lanxess.com

⁵³ Enthält rohstoffbedingt Fremdelemente, die als Ionen im Kristallgitter eingebaut sind.

Bayoxide® E IN 30

Verpackung

Das Produkt wird in Säcken und Großgebinden angeboten. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Ansprechpartner oder unter mailto: lewitat@lanxess.com

Transport und Lagerung

Allgemeine Lagerbedingungen:	Vor Witterungseinflüssen schützen. Trocken lagern, extreme Temperaturschwankungen vermeiden.
Spezielle Bedingungen für geöffnete Verpackungen:	Zerstörung der Granalien vermeiden. Zur Verhinderung von Feuchtigkeitsaufnahme und Verschmutzung Säcke nach Gebrauch verschließen.
Haltbarkeit:	Dieses Produkt hat eine hervorragende Haltbarkeit. Wir empfehlen jedoch dieses Produkt innerhalb von 10 Jahren ab Herstelldatum zu verarbeiten und wir beschränken unsere Gewährleistung auch auf diesen Zeitraum. Während der ersten 10 Jahre ab Herstelldatum können wir die Einhaltung der Spezifikation gewährleisten, vorausgesetzt das Verpackungsmaterial ist unbeschädigt. Es muss berücksichtigt werden, dass die Verpackungsmaterialien eine deutlich kürzere Haltbarkeit haben als dieses Produkt. Alle Empfehlungen und Warnungen auf den Verpackungen müssen genau beachtet werden. Veränderte Lagerbedingungen können zu ungewollten Veränderungen an den Verpackungsmaterialien führen. Diese unterliegen einer Alterung, welche ihre Eigenschaften beeinträchtigen kann. Unter Berücksichtigung der angenommenen Nutzungsdauer unterscheiden wir zwischen diesen Verpackungsmaterialien: Alle Arten von Säcken (Papier und PE) 5 Jahre Alle Arten von Bulk Bags 3 Jahre Bezüglich der Bulk Bags empfehlen wir dringend UV-Strahlung zu vermeiden, weil die UV-Stabilisierung für das Material der Nähte für bis zu 1000 h direkter Sonneneinstrahlung im mitteleuropäischen Klima ausgelegt ist. Eine intensivere Sonneneinstrahlung kann diesen Zeitraum erheblich verkürzen. Im Zweifelsfall müssen die Schlaufen gründlich geprüft werden.

Sicherheit

Kennzeichnung	Das Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne des deutschen Chemikaliengesetzes und der entsprechenden EG-Richtlinien und nicht kennzeichnungspflichtig. Es ist kein gefährliches Transportgut.
Sonstige Information	Für Staaten außerhalb der EU muss die Erfüllung der jeweiligen nationalen Regelungen bezüglich Klassifizierung, Verpackung, Beschriftung und Transport von Gefahrgütern sichergestellt werden. Das Sicherheitsdatenblatt ist zu beachten. Es enthält u. a. Informationen zur Handhabung, Produktsicherheit und Ökologie. Das Sicherheitsdatenblatt ist im Internet unter www.lpt.lanxess.de erhältlich.

Bayoxide® E IN 30

Entsorgung

Das beladene Produkt darf nur in Übereinstimmung mit den örtlichen Regelungen in zugelassenen Deponien entsorgt werden. Das Produkt muss vom Absorptionsgefäß direkt in ein dafür geeignetes Transportfahrzeug überführt werden.

Die Ausführenden müssen sicherstellen, dass sie örtlichen Deponievorschriften einhalten können.
Bei einer Deponierung innerhalb der EU ist der entsprechende Abfallschlüssel (EWC) zu verwenden.

Registrierstatus (nicht spezifiziert)

Die Bestandteile dieses Produktes sind in den folgenden Chemie-Inventaren gelistet:				
Europa: EINECS	USA: TSCA	Kanada: DSL	Australien: AICS	Neuseeland: NZIOC
Philippinen: PICCS	Japan: METI	Korea: ECL	China: IECSC	Taiwan: NECSI

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise - insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen - und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Edition: 2017-03-10
Previous Edition: 2016-12-22

LANXESS Deutschland GmbH
Liquid Purification Technologies
Kennedyplatz 1
50569 Koeln
Germany

+49-221-8885-0
lewatit@lanxess.com

www.lanxess.com
www.lpt.lanxess.com